



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SELLADOR EN ESPUMA PARA BLOQUEO DE PLAGAS MOUSE SHIELD® DE DAP® – Color blanco hueso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador de espuma para bloqueo de plagas Mouse Shield® de DAP® está formulado específicamente para bloquear ratones y otras plagas. Use Mouse Shield para rellenar separaciones y grietas dentro del garaje, ático, entresuelos, sótano, debajo de fregaderos, alrededor de tubos / perforaciones eléctricas o cualquier área donde las plagas, insectos o corrientes de aire puedan entrar a su hogar y a los espacios de convivencia.



EMPAQUE	Caja	COLOR	UPC
Envase de 12	6	Blanco	7565012506

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Especialmente tratado para bloquear ratones y otras plagas.
- Sella herméticamente y aísla para ahorrar en costos de energía.
- No es pegajoso a los 30 minutos y cura en 4 horas



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Se puede pintar/lijar
- Adaptador de parada y reinicio, más una pajilla adicional para más proyectos y una mayor reutilización.
- Solo para uso en interiores.

USOS SUGERIDOS

- UTILICE PARA RELLENAR Y SELLAR:
- Separaciones y vacíos en las fundaciones, áticos, espacios de acceso reducido
- Perforaciones de tubos y electricidad en gabinetes y a través del piso
- Cobertizos de garajes y exterior

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas entre 16° C a 38° C (60° F a 100° F).
- La superficie deber estar limpia, seca y libre de materiales extraños para la adhesión.
- DISPENSAR en posición VERTICAL
- Aplique en espacios con una humedad relativa de 40% o superior. Utilice alrededor de las cajas de conexiones, no en su interior.
- Solo para uso en interiores.

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Use siempre guantes, protección para los ojos y ropa de trabajo. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación – apague todas las fuentes de ignición antes de usar.

Preparación: Para fomentar la adhesión la superficie debe estar limpia, seca y sin materiales ajenos. Ensamble la pajilla y el adaptador, y cuidadosamente atornille el ensamble del disparador en la válvula. Con el ensamble del disparador fijado, agite bien durante 30 segundos. Sosteniendo el envase en posición invertida, active lentamente el disparador hasta que la espuma se comience a dispensar. Importante Antes de comenzar el trabajo, primero practique dispensando en materiales de desecho.

Aplicación: Para obtener los mejores resultados, este producto solo debe dispensarse en posición VERTICAL y aplicarse en espacios con 40% más de humedad relativa. No rellene la grieta más de 1/3 de su tamaño, permitiendo un espacio para la expansión. No rellene excesivamente. Importante La espuma continuará dispensándose durante unos segundos después de soltar el disparador – mantenga la punta de la pajilla en movimiento para disminuir la posibilidad de llenado excesivo. La espuma no se adhiere al tacto en menos de 30 minutos y cura en 4 horas. El exceso de espuma se puede recortar, lijar, calafatear o enlucir según sea necesario. La luz solar directa decolora la espuma si no está pintada o cubierta.

Limpieza: Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, retírela inmediatamente con un paño seco, no use agua, el agua acelera el curado. La espuma curada debe quitarse mecánicamente de las superficies. La espuma no curada se puede eliminar de la mayoría de las superficies con un limpiador de espuma o acetona. Si la espuma se seca sobre la piel aplique una buena cantidad de vaselina, póngase guantes de plástico y espere 1 hora. Con un paño limpio, limpie firmemente todo el residuo y repita el proceso si fuese necesario. NO USE acetona ni ningún otro solvente para retirar el producto de la piel.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Almacenamiento/Reutilización: Deténgase y vuelva a comenzar hasta 6 semanas más tarde. Para almacenar la porción no utilizada, doble la pajilla y vuelva a colocarla sobre la perilla encima del disparador del dispensador. Almacene el envase en posición vertical a menos de 32.2° C (90° F). El producto puede reutilizarse dentro de un período tres semanas si se almacena adecuadamente. Para reutilizar, corte el extremo de la pajilla (retirando la espuma curada), agite bien y aplique como se indicó anteriormente. La segunda pajilla proporcionada se puede reutilizar hasta por 6 semanas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rendimiento por envase (cordón de 3/8 pulg.) norma C1536	124.97 m (410 pies) lineales
Tiempo de secado/ sin adherencia al tacto	< 30 minutos
Tiempo de curado	4 horas
Vida útil en el contenedor	18 meses(sin abrir)
Rango de temperatura para la aplicación	16° C a 38° C (60° F a 100° F)
Se puede cortar	< 2 horas
Código internacional de construcción	Compatible
Código residencial internacional	Compatible
Masilla y selladores clasificados por UL	Listado
Prueba de incendio para características de combustión de la	10/15
Valor R	4 - 5

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warrant. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

R14175
1L15



UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
SELLADOR Y MASILLA CLASIFICADOS:
Características de combustión
superficial aplicadas a placas de
cemento inorgánico reforzado*

Propagación de las llamas 10
Desarrollo de humo 15

*PROBADO APLICADO EN DOS CORDONES
DE 3/4" DE DIÁMETRO, SEPARADOS 8" ENTRE
CENTROS, CUBRIENDO EL 8.3% DEL ÁREA
EXPUESTA DE LA MUESTRA DE PRUEBA.

20/01/2021